

ジェリーキャスト

試験項目		試験方法	
	比重	水中懸架法	0.85
常態	硬度 (アスカー C)	JIS 6301準拠	9
	引張り強さ (kg/cm ²)		測定不可
	伸び (%)		1500以上
	引っ張り応力 (kg/cm ²) 50%		0.5
	100%		0.7
	200%		1.4
	300%		1.7
	400%		2.2
熱老化	硬さ変化	70度 : 48時間	±0
	引張り強さ変化率 (%)	熱老化後変化	測定不可
	伸び変化率 (%)		測定不可
	圧縮永久歪み (%)	70度 : 48時間 25%圧縮	70

※物性は代表値であり規格値ではありません。

(クラレトレーディング調べ) (2000/2)